

	Préimprégnés Verre R1	Rev : 0 06/99
	Fiche Produit n° P12	Page : 1/1

Epoxyde/ 0°\90° Verre E 600 g/m²

PRODUIT

Préimprégné

Masse nominale.....984 gr/m²
Taux massique de résine.....39%

Renfort

Masse nominale.....600 gr/m²
Structure.....0°/90°
Fibre.....Verre E
Trame.....127 cm

MISE EN OEUVRE

Le produit présente une très grande souplesse de mise en œuvre
Large éventail de cycle de cuisson: de 10 h à 80° à 10 min à 160°
Pression: 0.3 à 4 bars

STOCKAGE

Au minimum 40 jours à température ambiante

CARACTERISTIQUES MECANIQUES SUR STRATIFIE

	Traction	Compressor	Flexion
Contrainte (Mpa)			
Module (GPa)			
Normes	ISO 8515	ISO 8515	

PS: les valeurs figurants ci dessus sont des valeurs moyennes obtenues pour des stratifiés ayant un taux volumique de fibre 53 % (soit une épaisseur par pli polymérisé de 0.58 mm environ).
Mise en œuvre (2 bars 5 heures à 90°)

IMPORTANT

Nos recommandations et l'assistance technique que nous apportons sont basées sur le niveau actuel de nos connaissances. Toute utilisation de nos produits a des fins ou dans des conditions autres que celles-ci relèverait de votre seule responsabilité. Il vous incombe de vérifier la compatibilité de l'utilisation et des processus que vous mettez en œuvre avec nos produits.